

CEM IV/B (P) 32,5 R

TEKNİK
ÖZELLİKLER

Puzolonik Çimento

Puzolon içeriğine sahip çimento tipi

Dayanım

32,5

Fabrika

Samsun

Paketleme Tipi

Dökme, Torba (25 kg/50 kg)



Ürün Tanımı

Puzolanik Çimento. Portland çimentosu klinkeri ve katkı maddelerinin bir miktar alçı taşı ile birlikte öğütülmesi sonucunda elde edilen 28 günlük dayanımı min. 32,5 N/mm² olan çimentodur. TS EN 197-1 standardına uygun olarak üretilir.

Kullanım Alanları

Puzolan içeriği olan bir çimento tipidir. Genel olarak duvar örgü harcı ve sıva uygulamalarında, şap uygulamaları, toprak stabilizasyonu, yapısal olmayan beton işleri, düşük hidrasyon ısı gerektiren beton üretimlerinde kullanılır.

- Yapısal olmayan beton uygulamaları
- Grobeton, sıva, şap ve tamir uygulamalarında
- Düşük hidrasyon ısı gerektiren beton uygulamalarında
- Zemin iyileştirme (Enjeksiyon vb) uygulamalarında
- Yapı kimyasalları üretiminde